

## سلکت لاین

# وارنیش براق کاربوفلکس VL 420

### چاپ برای مواد غذایی:

قابل استفاده برای تماس مستقیم با مواد غذایی

### نحوه خشک شدن:

با IR و هوای گرم

### ویسکوزیته:

در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد با یک پیمانه DIN چهار میلیمتری اندازه گرفته شده است.

لطفا در صورت لزوم ویسکوزیته بالا را با آب رقیق کنید تا به ویسکوزیته موردنظر برسید.

### کاربرد:

روی تمام واحدهای ورنی زنی ماشین چاپ های ورقی، واحدهای ورنی زنی مجزا و ماشین های کوتینگ

### توجه:

قبل از استفاده محلول را کاملا هم بزنید.

بسته به مواد چاپی و مقدار ورنی موردنیاز مشخصات ممکن است عوض شوند.

فقط از مرکب هایی که مطابق با ایزو ۲۸۳۶ هستند استفاده کنید.

با آب تمیز کنید.

برای ایمنی توصیه می گردد که چسب روی بسته بندی کنده شود.

### نگهداری:

بسته های باز نشده را در ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دور از نور مستقیم آفتاب، حرارت و یخ زدگی نگهداری کنید.

طول عمر مفید ۵ سال - در صورت باز نشدن بسته بندی و نگهداری در شرایط صحیح

### مشخصات

وارنیش یکنواخت، براق

بهترین نتیجه با نورد آنیلوکس مناسب

ضد آب همراه با وارنیش VBA 420

آنیلوکس توصیه شده ۱۸ ccm - ۱۶ ccm ، آنیلوکس شش ضلعی

قابلیت خشک شدن سریع

مقاومت بالا در برابر سائیدگی در حالتی که ۴ الی ۵ گرم بر مترمربع

بعد از خشک شدن کامل مرکب اعمال گردد.

کاربرد برای دو طرف سطح

نامناسب برای استفاده با هات فویل

نامناسب برای کار با چسب

در قسمت تحويل کلیه ماشین ها قابل استفاده است.

قابل استفاده بر روی کاغذ و مقوا

ویسکوزیته در تولید ۵۰ - ۳۸ ثانیه

تنظیمات متفاوت ویستکوزیته نیز در صورت درخواست ارائه می گردد.

اطلاعات مندرج در این بروشور براساس تست های آزمایشگاهی است و ممکن است در کاربردهای مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد.

